italPlastic
finiture e colore in edilizia

INTONACHINO CALCE

breve descrizione **Rivestimento al grassello di calce**
destinazione **esterni**
aspetto finitura **opaco**

descrizione

è un rivestimento murale per esterno ed interno a base di grassello di calce. **Intonachino** è caratterizzato da un buon grado di elasticità permanente, essiccazione rapida e bilanciata del film. È atossico e inodore, non è infiammabile. Aderisce perfettamente su tutti i tipi di intonaci tradizionale e su pitture ben ancorate.

classificazione UNI 8681

Pittura a spessore per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, grassello di calce (C4.C.O.A.2.SA)

caratteristiche	dati a 20°C e 60% di umidità relativa	secondo norma
stato fisico	liquido	
tipo di resina/legante	calce stagionata	UNI 8681:SA
massa volumica g/ml	1600 + 0,20 kg/l	UNI EN ISO 2811-1
viscosità Brookfield		UNI 8902
resa teorica per mano mq/lt	0,8-1	ISO 7254
lavabilità n. colpi spazzola	-	UNI 10560
diffusione del vapore d'acqua (µ)	110	UNI 9396
punto di infiammabilità	non infiammabile	UNI 8909
contenuto solidi % in peso	80 ÷ 1,60	UNI 8909
vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	almeno 36 mesi	UNI 10154
fuori polvere h	-	
secco al tatto h	1 ÷ 2	MPL 033
secco in profondità h	max 12	MPL 033
sovraverniciabilità h	4 ÷ 8	MPL 037
classificazione COV valore limite UE	-	direttiva 2004/42/CE
contenuto COV di Intonachino	-	direttiva 2004/42/CE
potere coprente	-	ottimo se Y=≥ 98%
punto di bianco	-	copertura spettro totale
diluente	pronto all'uso	

idoneità supporti

intonaco civile
vecchie pitture

confezioni

Lt 4,5
13

colori

bianco
colori pastello

MODALITA' D'IMPIEGO E RACCOMAMDAZIONI

condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min +5°C max +30°C / umidità relativa ambiente max 80%

preparazione del supporto

prodotti

modalità Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura e/o lavaggio a seconda della natura e intensità della muffa sulle superfici, accertandosi che siano esenti da efflorescenze, da parti incoerenti, da disarmanti, cere, oli e quant'altro ne possa compromettere l'adesione. È consigliabile utilizzare sempre materiale della stessa fabbricazione allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità. Per lavori in cui si renda indispensabile il proseguimento in parete con una nuova fabbricazione, non realizzare l'accostamento contiguo delle tinte, bensì utilizzare le eventuali interruzioni di continuità della superficie (spigoli, modanature, etc.)

applicazione finitura

colorazione tinteggiare la finitura base bianco o colori pastello
diluizione pronto all'uso
attrezzi spatola - frattazzo
modalità applicare con lo strumento scelto il prodotto **Intonachino**, lasciare seccare per circa 1 h e procedere con l'applicazione della 2a mano
resa 0,8-1 mq /lt consumo consigliato al mq: 2,0-3,0 kg la resa varia in base alla rugosita del supporto

INDICAZIONI DI SICUREZZA

classificazione in relazione alla periclosità

non richiede etichettatura di pericolo in conformità al DL del 3 febbraio 1997 n. 52 modificato con DL del 25 febbraio 1998 n. 90; DMS del 28 aprile 1997, DL del 16 luglio 1998 n. 285. Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, DMS del 7 luglio 1999, DMS del 10 maprile 2000, DMS del 26 gennaio 2001, DMS del 11 aprile 2001, Direttiva 2001/58/CE, Direttiva 2001/59/CE, Direttiva 2001/60/CE e successive modificazioni

identificazione tipologia rifiuti

in conformità alla decisione CEE 2000/532/CE modificato con 2001/118/CE, 2001/573/CE e successive modifiche
contenitori in plastica classificabile con il codice 150102, potenzialmente assimilabile agli urbani in base al regolamento dei singoli comuni
contenitori in metallo classificabile con il codice 150102, potenzialmente assimilabile agli urbani in base al regolamento dei singoli comuni
se i recipienti contengono residui di pittura non essicata possono essere classificati con il codice 080112
smaltire secondo le disposizioni locali