

# ITALSTUCCO

## STUCCO IN POLVERE A BASE DI GESSO ALABASTRINO

### DESCRIZIONE

è una malta secca composta da gesso alabastrino selezionato, carbonato di calcio macinato fine ed additivi selezionati per migliorare l'adesione e la lavorabilità con l'attrezzo. Riempitivo ,autoadesivo ,extrafine per interni.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

#### ITALSTUCCO

ideale per rasare spessori fini, per preparare supporti interni prima della verniciatura e/o dell'applicazione di decorativi in gesso e carte da parati. Specifico per eliminare e stuccare piccole imperfezioni (fessure e crepe) presenti sulle superfici murali. Su supporti particolarmente porosi a base calce e cemento, si consiglia applicare preventivamente il ns. ISOLPRIMER o ISOLFIX opportunamente diluito. . Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.legs.n. 161/2006) per limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente.

### ASPETTO

Opaco

### COLORAZIONE

Bianco

### CARATTERISTICHE TECNICHE A

20°C e 65% U.R.

stato fisico	Liquido pastoso
tipo di resina/legante	vinilacrilico
massa volumica Kg/m <sup>3</sup>	850
resa teorica per mano mq/kg	1
Granulometria	Inf. 0,1 mm
contenuto solidi % in peso	100
vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	almeno 12 mesi
Temperatura di applicazione	+5°C a + 35°C
Acqua di impasto	60%
Vita utile impasto	180 min.
Tempo di presa	240 min.
sovraverniciabile	a essiccazione avvenuta
Tempo di lavorazione h	da 4 a 6
diluyente	acqua

I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. IPIV Group non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. IPIV Group non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.

## ISTRUZIONI PER L'USO

Preparazione del fondo:

Pulire accuratamente le superfici da trattare, rimuovendo completamente eventuali residui di vecchie pitture, intonaci, efflorescenze saline ed eventuali tracce di grassi, oli e cere.

Applicazione:

Mescolare manualmente e/o con agitatore elettrico a bassa velocità (<800 giri/minuto) in un recipiente, una parte di acqua pulita con due parti di ITALSTUCCO fino al completo assorbimento del prodotto. Non utilizzare il prodotto quando è in fase di presa, né aggiungere acqua per ripristinare la lavorabilità perduta. Utilizzare il prodotto allo stato originale, senza aggiunte di materiali estranei. La lavorazione avviene con spatola metallica in più passaggi orizzontali e verticali, eventuali lavorazioni successive possono essere effettuate solo quando lo strato precedente è completamente asciutto.  
STRUMENTI spatola e frattazzo

## CONFEZIONI

Lkg20,kg5,kg1

## VOCE DI CAPITOLATO

Preparazione dei muri con stucco in pasta tipo **ITALSTUCCO prodotto da IPIV srl** con residuo secco pari a ca. 100 % a base di resina vinilacrilica in almeno 2 strati, nelle quantità di ca 1 kg al mq.

Fornitura e posa in opera del materiale € ..... al mq.

## CLASSIFICAZIONE IN RELAZIONE ALLA PERICOLOSITA'

Non richiede etichettatura di pericolo in conformità al DL del 3 febbraio 1997 n. 52 modificato con DL del 25 febbraio 1998 n. 90; DMS del 28 aprile 1997, DL del 16 luglio 1998 n. 285. Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, DMS del 7 luglio 1999, DMS del 10 aprile 2000, DMS del 26 gennaio 2001, DMS del 11 aprile 2001, Direttiva 2001/58/CE, Direttiva 2001/59/CE, Direttiva 2001/60/CE e successive modificazioni

**SCHEMA 27 rev.03/15**

I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. IPIV Group non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. IPIV Group non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.