

STUCCO IN POLVERE A BASE DI CEMENTO PER ESTERNI

ITALSTUCCO EXTERIOR

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Impiegato per la stuccatura di piccoli buchi e crepe e/o per la rasatura e la levigatura di ampie superfici su pareti e soffitti in edilizia sia civile che industriale. E' quindi particolarmente indicato su intonaco civile, cementi preconfezionati, cartongesso, gesso, pannelli prefabbricati purché esenti da disarmanti, manufatti in legno e suoi derivati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

ITALSTUCCO EXTERIOR è ideale per rasare spessori fini, per preparare supporti interni prima della verniciatura e/o dell'applicazione di decorativi in gesso e carte da parati. Specifico per eliminare e stuccare piccole imperfezioni (fessure e crepe) presenti sulle superfici murali.

Aspetto	Colorazione	Diluizione	Resa Teorica
opaco	bianco	acqua	1 mq/kg

SINTESI CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20 °C e 65 % U.R.		METODO
Stato fisico	polvere	--
Resa teorica (g)	1 mq/kg	--
Granulometria	< 0,1 mm	--
Punto di Infiammabilità °C	ND	UNI 8909
contenuto solidi % in peso	100	--
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	almeno 24 mesi	--
Tempo di essiccazione al tatto (h)	1	--
Sovraverniciabilità (h)	24	--
Tempo Essiccazione in profondità (h)	12	--
Tempo di lavorazione (stucchi)	90 min.	--
Classificazione COV valore limite UE	(cat. BA/a) 30 g/l (2013)	--
Contenuto COV	< 30 g/l	--
Tempo di Presa	240 min.	--

ATTREZZI

	Pennello	Rullo	Spruzzo
1° Strato	--	--	--
2° Strato	--	--	--

ISTRUZIONI PER L'USO

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura e/o lavaggio con idropulitrice a seconda della natura e intensità dello sporco depositatosi sulle superfici, accertandosi che siano esenti da efflorescenze, da parti incoerenti, da disarmanti, cere, oli e quant'altro ne possa compromettere l'adesione, calce o silicati che potrebbero indurre decolorazione. Livellare le imperfezioni con ITALSTUCCO EXTERIOR; dopo 2 ore dalle rasature carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente.

STUCCO IN POLVERE A BASE DI CEMENTO PER ESTERNI

ITALSTUCCO EXTERIOR

VOCE DI CAPITOLATO

Preparazione dei muri con stucco in pasta tipo ITALSTUCCO EXTERIOR prodotto da IPIV S.r.l. con residuo secco pari a ca. 100 % a base di cemento in almeno due strati, nelle quantità di ca 1 mq/kg.

Fornitura e posa in opera del materiale € al mq.

AVVERTENZE

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C;

umidità relativa dell'ambiente: < 80%;

temperatura del supporto : min. +5°C / max. +35°C;

umidità del supporto : > 10% di U.R

Dopo l'uso e prima di richiudere il barattolo stendere sulla superficie del prodotto un velo di acqua per evitarne l'indurimento. Per utilizzi successivi togliere il velo di acqua e riutilizzare il prodotto. Non rimettere nel contenitore residui secchi o sporchi. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso

SICUREZZA

SMALTIMENTO: Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento. I residui di prodotto non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE PERICOLOSITA'

Non richiede etichettatura di pericolo in conformità al DL del 3 febbraio 1997 n. 52 modificato con DL del 25 febbraio 1998 n. 90; DMS del 28 aprile 1997, DL del 16 luglio 1998 n. 285. Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, DMS del 7 luglio 1999, DMS del 10 aprile 2000, DMS del 26 gennaio 2001, DMS del 11 aprile 2001, Direttiva 2001/58/CE, Direttiva 2001/59/CE, Direttiva 2001/60/CE e successive modificazioni

NOTE IMPORTANTI

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente.

Le indicazioni e prestazioni fornite in questa scheda sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico scientifiche ed in ogni caso da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni di impiego non sono da noi controllabili. Si prega l'utilizzatore di controllare l'idoneità del prodotto per l'utilizzo specifico assumendosi le responsabilità derivanti dall'uso. Il laboratorio è a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti: laboratorio@ipiv.it
