Collante per cornici e pannelli in polistirolo

ITALCOL P

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Collante speciale per pannelli, cornici e rosoni in polistirolo. Applicare su superfici perfettamente pulite asciutte e sgrassate.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ideale come adesivo acrilico di montaggio in dispersione acquosa, pronto all'uso per cornci e rosoni in polistirolo.
Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.legs.n. 161/2006) per limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Aspetto	Colorazione	Diluizione	Resa Teorica
Pastoso	--	Pronto all'uso	1 mq/kg(isolanti mur,)/2 mq/Kg (pannelli)

SINTESI CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20°C e 65 % U.R.		METODO
Stato fisico	pastoso	--
Tipo Resina - legante	vinilacrilico	--
Massa volumica (Kg/l)	1600 ± 100 kg/l	UNI EN ISO 2811-1
Resa teorica (g)	mq/Kg (pannelli)	--
contenuto solidi % in peso	60 ± 2	--
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	Almeno 18 mesi	--
Tempo di essiccazione al tatto (h)	1	--
Sovraverniciabilità (h)	4 ÷ 8	--
Classificazione COV valore limite UE	(cat. A/a) 30 g/l (2010)	--
Contenuto COV	max 7 g/l	--

ATTREZZI

	Pennello	Rullo	Spruzzo
1° Strato	--	--	--
2° Strato	--	--	--

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare accuratamente ,quindi applicare il prodotto in una o due mani conspatola. Non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 35 °C ed U.R. superiore a 80%. Non applicare il prodotto su muri assolati e proteggere le superfici trattate per almeno 48 ore dalla pioggia.

V.le Artigianato, 9 - 71036 Lucera (FG) - IT
Tel.: +39 0881 529573 - Fax: +39 0881 529463
email: info@ipiv.it
www.ipiv.it

Collante per cornici e pannelli in polistirolo

ITALCOL P

CICLI D'INTERVENTO

Ciclo intervento 1

Tutti i supporti devono essere puliti,accertandosi che siano esenti da efflorescenze, da parti incoerenti, da disarmanti, cere, oli e quant'altro ne possa compromettere l'adesione.
Stendere il prodotto sul cartongesso, attendere pochi secondi,quindi posizionare il pannello coibentante

Ciclo intervento 2

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione su superfici già preparate, ITALCOLP incolore a base di resine vinilacriliche in fase acquosa prodotto da IPIV srl. Idoneo per applicazioni in interni, con residuo secco in peso pari a circa 25% ± 2, peso specifico di 1,10 ± 0,05 kg/l ed una resa teorica di circa 10/15 mq/l per strato ,in almeno 2 strati.
Fornitura e posa in opera del materiale € …… al mq.

AVVERTENZE

E' sconsigliato applicare su supporti gelati o in disgelo;
Immagazzinare il prodotto in luoghi asciutti e riparati dall'esposizione del sole a temperature al di sopra dei 5 °C per non compromettere la qualità dello stesso.
In caso di supporti critici effettuare una prova preventiva di idoneità;
Dopo l'uso del prodotto lavare gli attrezzi con acqua.

SICUREZZA

SMALTIMENTO: Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento. I residui di prodotto non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE PERICOLOSITA'

NOTE IMPORTANTI

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente.
Le indicazioni e prestazioni fornite in questa scheda sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico scientifiche ed in ogni caso da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni di impiego non sono da noi controllabili. Si prega l'utilizzatore di controllare l'idoneità del prodotto per l'utilizzo specifico assumendosi le responsabilità derivanti dall'uso.Il laboratorio è a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti: laboratorio@ipiv.it

V.le Artigianato, 9 - 71036 Lucera (FG) - IT
Tel.: +39 0881 529573 - Fax: +39 0881 529463
email: info@ipiv.it
www.ipiv.it