SMALTO SINTETICO SATINATO ACRILICO A SOLVENTE PER INTERNI ED ESTERNI

ZINCOFER

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Smalto satinato protettivo per lamiera zincata, plastica e leghe leggere, con eccellente adesione, che si mantiene inalterata nel tempo. Utilizzabile come monoprodotto, ha la funzione di fondo in prima mano e finitura in seconda mano.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

È uno smalto sintetico finissimo satinato a solvente di facile utilizzo, dotato di buon potere coprente, buona resistenza all'esterno, privo di solventi aromatici, buone caratteristiche applicative, buona resistenza al graffio, buona resistenza agli agenti atmosferici. E' ideale per serramenti in lamiera zincata, tettoie, grondaie, guard-rail, canali, macchinari, box, tralicci. ecc.
Si raccomanda l'utilizzo dello specifico diluente.

Aspetto	Colorazione	Diluizione	Resa Teorica
satinato	cartella Zincofer	dliuente sintetico	6 - 7 mq/lt per due mani

SINTESI CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20°C e 65 % U.R.		METODO
Stato fisico	liquido	--
Tipo Resina - legante	alchidica	--
Massa volumica (Kg/l)	1,15 ± 0,01	UNI EN ISO 2811-1
Punto di Infiammabilità °C	> 21°C	--
contenuto solidi % in peso	63 ± 1	--
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	almeno 36 mesi	--
Tempo di essiccazione al tatto (h)	6	--
Sovraverniciabilità (h)	24	--
Tempo Essiccazione in profondità (h)	18	--
Viscosità Brookfield mPa*s (20°C)	5000 ± 1000 (rotore 2 - velocità 20,0 rpm)	--
Classificazione COV valore limite UE	(cat. BS/d) 300 g/l (2013)	--
Contenuto COV	< 300 g/l	--
Fuori Polvere (h)	4	--
Spessore del film secco (µm)	≤ 50 µm	

ATTREZZI

	Pennello	Rullo	Spruzzo
1° Strato	5%	5%	10 - 15%
2° Strato	5%	5%	10 - 15%

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicazione di due strati con temperature dell'ambiente tra + 5°C e + 30°C e un'umidità relativa dell'ambiente < 80 %. L'umidità del supporto deve essere <10%. La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acquaragia.
Resa indicativa: 6 - 7 mq/l per due mani su supporti mediamente porosi. E' opportuno eseguire sempre una prova pratica sul supporto specifico per determinare i consumi.

V.le Artigianato, 9 - 71036 Lucera (FG) - IT
Tel.: +39 0881 529573 - Fax: +39 0881 529463
email: info@ipiv.it
www.ipiv.it

SMALTO SINTETICO SATINATO ACRILICO A SOLVENTE PER INTERNI ED ESTERNI

ZINCOFER

CICLI D'INTERVENTO

SU SUPPORTI NUOVI

Per le superfici in ferro arrugginite mettere a nudo, per quanto possibile, il ferro arrugginito e procedere ad uno dei seguente trattamenti:
- accurata brossatura (manuale e/o meccanica) mediante l'utilizzo di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici al fine di eliminare le parti in avanzato grado di arrugginimento;
- sabbiatura delle superfici sino ad ottenere il grado di finitura voluto;
- picchiettatura meccanica per asportare incrostazioni di ruggine.

Applicare successivamente ZINCOFER.

SU SUPPORTI GIA' PITTURATI

Accurata pulizia e carteggiatura delle vecchie mani di finitura asportando le stesse se non ben aderenti e la ruggine presente; ritoccare i punti presentanti ruggine con FERROX, lasciar assciugare e successivamente applicare su tutta la superficie una mano di ZINCOFER.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicare su superfici già preparate lo smalto sintetico finissimo satinato a solvente ZINCOFER prodotto dalla IPIV S.r.l. formulato con resine alchidiche, con residuo secco pari a ca. 63 ± 1 % e peso specifico ca. 1,15 ± 0,01 gr/lt, applicare in almeno due strati, con una resa di circa 6 - 7 mq/lt per due mani .
Fornitura e posa in opera del materiale € …… al mq.

AVVERTENZE

E' sconsigliato applicare su supporti gelati o in disgelo;
Immagazzinare il prodotto in luoghi asciutti e riparati dall'esposizione del sole a temperature al di sopra dei 5 °C per non compromettere la qualità dello stesso.
In caso di supporti critici effettuare una prova preventiva di idoneità;
Dopo l'uso del prodotto lavare gli attrezzi con acqua.

SICUREZZA

SMALTIMENTO: Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento. I residui di prodotto non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE PERICOLOSITA'

Il prodotto deve essere applicato da personale qualificato indossando mascherina e tute, durante l'applicazione far areare la zona. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto mandando una mail all'azienda all'indirizzo laboratorio@ipiv.it
Smaltire i contenitori secondo le regole nazionali e regionali.
Richiede etichettatura di pericolo in conformità al DL del 3 febbraio 1997 n. 52 modificato con DL del 25 febbraio 1998 n. 90; DMS del 28 aprile 1997, DL del 16 luglio 1998 n. 285. Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, DMS del 7 luglio 1999, DMS del 10 aprile 2000, DMS del 26 gennaio 2001, DMS del 11 aprile 2001, Direttiva 2001/58/CE, Direttiva 2001/59/CE, Direttiva 2001/60/CE e successive modificazioni.

NOTE IMPORTANTI

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente.
Le indicazioni e prestazioni fornite in questa scheda sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico scientifiche ed in ogni caso da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni di impiego non sono da noi controllabili. Si prega l'utilizzatore di controllare l'idoneità del prodotto per l'utilizzo specifico assumendosi le responsabilità derivanti dall'uso.Il laboratorio è a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti: laboratorio@ipiv.it

V.le Artigianato, 9 - 71036 Lucera (FG) - IT
Tel.: +39 0881 529573 - Fax: +39 0881 529463
email: info@ipiv.it
www.ipiv.it