RIVESTIMENTO MURALE ACRILSILOSSANICO GR. 0.9 - 1.2 - 1.5

ITAL-P PESCHICI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Rivestimento murale per esterni costituito da un legante acrilsilossanico in dispersione acquosa, graniglie di marmo e quarzo selezionato, pigmenti resistenti all'azione dei raggi UV, speciali additivi atti a rendere il prodotto di facile applicazione ed in grado di preservare le superfici applicate dalla formazione di alghe. ITAL P-PESCHICI è caratterizzato da un buon grado di elasticità permanente, essiccazione rapida e bilanciata del film. È atossico e inodore anche se applicato in interni. E' disponibile in tre granulometrie.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Idoneo soprattutto per le opere murarie dove si richiede una elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. La resina silossanica di cui è composto conferisce al prodotto un'ottima diffusione al vapore acqueo classe V1 secondo norma UNI EN 1062-1:2005 (Sd ≤ 0,06 m), elevata idrorepellenza all'acqua piovana, dotato di ottima copertura. Dona alle superfici un' aspetto di pregio. Particolarmente indicato per intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici, vecchie pitture e rivestimenti di natura minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi. Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.

Aspetto	Colorazione	Diluizione	Resa Teorica
opaco	bianco + Mazzetta Tintò	pronto all'uso	1,8 - 2,3 kg/mq su supporti mediamente porosi (in base alla grana)

SINTESI CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20°C e 65 % U.R.		METODO
Stato fisico	liquido pastoso	--
Tipo Resina - legante	acril-silossanica	--
Massa volumica (Kg/l)	1,60 ± 0,01	UNI EN ISO 2811-1
Punto di Infiammabilità °C	ND	--
contenuto solidi % in peso	80 ± 2	--
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	almeno 24 mesi	--
Grado di permeabilità al vapore acqueo	V1	EN ISO 7783
Tempo di essiccazione al tatto (h)	3	--
Tempo Essiccazione in profondità (h)	36	--
pH	8,5 - 9,5	--
Classificazione COV valore limite UE	(cat. BA/c) 40 g/l (2013)	--
Contenuto COV	max 25 g/l	--
Dimensione massima delle particelle (µm)	in base alla grana 0.9 - 1.2 - 1.5	--

ATTREZZI

	Pennello	Rullo	Spruzzo
1° Strato			
2° Strato			

V.le Artigianato, 9 - 71036 Lucera (FG) - IT
Tel.: +39 0881 529573 - Fax: +39 0881 529463
email: info@ipiv.it
www.ipiv.it

RIVESTIMENTO MURALE ACRILSILOSSANICO GR. 0.9 - 1.2 - 1.5

ITAL-P PESCHICI

ISTRUZIONI PER L'USO

Stendere ITALP-PESCHICI con frattone d'acciaio inox in modo omogeneo, quindi, ripassare frattazzando con pressione costante con frattazzo in plastica in modo circolare, al fine di uniformare il prodotto sulla superficie. Lavare di tanto in tanto la spatola con acqua. Applicare il prodotto a temperature dell'ambiente tra + 8°C e + 35°C e un'umidità relativa dell'ambiente <80 %. L'umidità del supporto deve essere <10%, evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole. Dopo l'applicazione le superfici esterne devono essere protette dalla pioggia e dall'umidità fino a completa essiccazione (48 ore ca).
La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.
Resa indicativa: 1,8 - 2,3 kg/mq su supporti mediamente porosi (in base alla grana). È opportuno eseguire sempre una prova pratica sul supporto specifico per determinare i consumi.

CICLI D'INTERVENTO

SU SUPPORTI NUOVI
Controllare lo stato di conservazione. La superficie deve essere consistente. In caso contrario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le eventuali efflorescenze presenti. Le vecchie pitturazioni sintetiche devono essere asportate completamente. Rimuovere le tracce di polvere presenti spazzolando oppure mediante lavaggio, quindi applicare una mano di fondo SILOPRIMER opportunamente diluito.
A completa asciugatura del supporto procedere con l'applicazione di ITAL-P PESCHICI.

SU SUPPORTI GIA' PITTURATI
Applicare uno strato di fissativo SILOPRIMER opportunamente diluito. La diluizione deve essere regolata in funzione del tipo di assorbimento del supporto, nel caso di superfici molto sfarinanti diminuire la diluizione e se necessario, applicare due strati di isolante.
Procedere all'applicazione di ITAL-P PESCHICI secondo le modalità descritte nelle indicazioni per l'applicazione.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione su superfici già preparate di un rivestimento murale per esterni ITALP-PESCHICI prodotto dalla IPIV S.r.l, a base di resina acrilsilossanica in uno strato per granulometria 0,9 – 1,2 – 1,5 con una resa di circa 1,8 - 2,3 kg/mq su supporti mediamente porosi (in base alla grana).
Fornitura e posa in opera del materiale € ..... al mq.

AVVERTENZE

E' sconsigliato applicare su supporti gelati o in disgelo.
Immagazzinare il prodotto in luoghi asciutti e riparati dall'esposizione del sole a temperature al di sopra dei 5 °C per non compromettere la qualità dello stesso.
In caso di supporti critici effettuare una prova preventiva di idoneità.
Dopo l'uso del prodotto lavare gli attrezzi con acqua.

SICUREZZA

SMALTIMENTO: Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua, utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento. I residui di prodotto non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

V.le Artigianato, 9 - 71036 Lucera (FG) - IT
Tel.: +39 0881 529573 - Fax: +39 0881 529463
email: info@ipiv.it
www.ipiv.it

RIVESTIMENTO MURALE ACRILSILOSSANICO GR. 0.9 - 1.2 - 1.5

ITAL-P PESCHICI

CLASSIFICAZIONE PERICOLOSITA'

Non richiede etichettatura di pericolo in conformità al DL del 3 febbraio 1997 n. 52 modificato con DL del 25 febbraio 1998 n. 90; DMS del 28 aprile 1997, DL del 16 luglio 1998 n. 285. Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, DMS del 7 luglio 1999, DMS del 10 aprile 2000, DMS del 26 gennaio 2001, DMS del 11 aprile 2001, Direttiva 2001/58/CE, Direttiva 2001/59/CE, Direttiva 2001/60/CE e successive modificazioni

NOTE IMPORTANTI

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente.
Le indicazioni e prestazioni fornite in questa scheda sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico scientifiche ed in ogni caso da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni di impiego non sono da noi controllabili. Si prega l'utilizzatore di controllare l'idoneità del prodotto per l'utilizzo specifico assumendosi le responsabilità derivanti dall'uso.Il laboratorio è a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti: laboratorio@ipiv.it

V.le Artigianato, 9 - 71036 Lucera (FG) - IT
Tel.: +39 0881 529573 - Fax: +39 0881 529463
email: info@ipiv.it
www.ipiv.it